

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр

"НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

140050, п. Красково, Московская обл., ул. К. Маркса, 117

Наименование и адрес юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CA07

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 47-3

« 09 » декабря 2016 г.

Основание для проведения испытаний

Решение № 47-3 от 29.09.2016 г.

№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС "НВ-Стройсертификация", договор № 163М-1 от 29.09.2016 г.

наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции

Кирпич керамический лицевой декоративный 210x100x65 M200 F100,
код ОКП 57 4121, код ТН ВЭД 6904 10 000 0

наименование, код ОКП и/или ТН ВЭД

Изготовитель продукции

ООО «АВАНГАРД-С»

215500, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Радищева, д.9

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах 25 шт. (акт отбора образцов № 29/09 от 29 сентября 2016 г.)
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

16.185(1-25)Р

Методика испытания ГОСТ 530-2012, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 8462-85

наименование и обозначение документов

Дата испытания

29.09.2016 г. – 09.12.2016 г.

Условия испытаний:

t= 22±1 °C, W=63±2 %, морозильная камера: t= минус (18±1) °C

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях

№ 1 на 2-х листах

Номера приложений и количество листов в них

Испытанные образцы кирпича керамического лицевого декоративного 210x100x65 M200 F100, код ОКП 57 4121, код ТН ВЭД 6904 10 000 0 (производитель ООО «АВАНГАРД-С») соответствуют требованиям ТУ 5741-001-43332913-2015 «Кирпич керамический лицевой декоративный».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


(продукция Соответствует или не Соответствует требованиям нормативного документа,

Технические условия».

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель испытательной
лаборатории

М.П.


подпись

А.А. Куприна

инициалы, фамилия

Испытательный центр "НВ-Стройиспытания"
 протоку испытаний № 47-3 от 09 декабря 2016 г.

Приложение РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Кирпича керамического лицевого декоративного 210x100x65 М200 F100 (производитель ООО «АВАНГАРД-С»)

Дата изготовления продукции: август 2016 г.

Дата проведения испытаний: 29.09.2016 г. – 09.12.2016 г.

Маркировка ИЦ: 16.185(1-25)Р

№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Нормативное значение показателя	Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не Соответствует) требованиям документов, на соответствие которых проводится сертификация
			Обозначение документа (раздел, пункт)	Обозначение документа (раздел, пункт)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отклонение номинальных размеров: - по длине - по ширине, - по толщине	мм	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.3	± 3	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.1-6.3; ГОСТ 530-2012, п.7.3.2	+3, +8, +5, +5, +5, +4, +7, +5, +9, +5, +5, +7, +5, +4, +5, +3, +4, +6, +5, +5, +4, +5, +3	Соответствует НД	
		мм		± 5		+3, +5, +5, +5, +3, +5, +5, +5, +5, +5, +3, +3, +5, +3, +4, +3, +5, +5, +4, +3, +3		Соответствует НД
		мм		± 3,25		+3, -1, 0, 0, +2, -1, 0, +1, +2, +2, +1, 0, 0, +2, +1, 0, 0, +2, +1, 0, +2		
2	Трещины	шт.	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.7	Не допускаются	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.1-6.3; ГОСТ 530-2012, п.7.3.4	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0	Соответствует НД	
3	Средняя плотность	кг/м³	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п.2.13, ГОСТ 530-2012, п.4.1.6, табл.1	Для класса 2,0 1410-2000	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.9; ГОСТ 7025-91, п.5	1816; 1919; 1862; 1872; 1855 среднее значение – 1865	Соответствует НД	
4	Водопоглощение	%	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.9	не более10,0	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.9; ГОСТ 7025-91, п.2	3,4; 3,9; 4,2; 3,7; 3,5 среднее значение – 3,7	Соответствует НД	
5	Предел прочности при сжатии -средний -наименьший	МПа	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.8, п. 2.12, табл. 2	Для М200 ≥ 20,0 ≥ 17,5	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.10; ГОСТ 8462-85, п.3.2 ГОСТ 530-2012, п.7.10	21,2; 20,8; 20,3; 21,5; 21,9 среднее значение – 21,1 наименьшее – 20,8	Соответствует НД	
6	Предел прочности при изгибе, - средний - наименьший	МПа	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.8, п. 2.12, табл. 2	Для М200 ≥3,4 ≥1,7	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.10; ГОСТ 8462-85, п.3.2; ГОСТ 530-2012, п.7.10	3,48; 3,56; 3,53; 3,45; 3,42 среднее значение – 3,49 наименьшее – 3,42	Соответствует НД	
7	Морозостойкость	Цикл	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.11	Не менее 100 без повреждений или разрушений	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.9; ГОСТ 7025-91, п.7	100, 100, 100, 100, 100 Без повреждений и разрушений	Соответствует НД	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Наличие отколов, вызванных включенными (в т.ч. известковыми)	%	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.7	не допускаются	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.6; ГОСТ 530-2012, п. 7.5	Образцы 1-5 – отсутствуют	Соответствует НД
9	Высолы		ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.7	не допускаются	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.6; ГОСТ 530-2012, п. 7.8	Образцы 1-5 – отсутствуют	Соответствует НД
10	Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью (постелью) изделий	кг/м ² хмин)	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 2.10	не более 3,00	ТУ 5741-001-43332913-2015 (с изменениями), п. 6.7; ГОСТ 530-2012, п. 7.7	1,44; 1,41; 1,38; 1,48; 1,45 среднее значение – 1,43	Соответствует НД

Испытания провели:

Техник

Н.Н. Сорокина

Ведущий научный сотрудник

И.Н. Белков

